

SurfaPaint™ AquaX

Vopsea acrilică pe bază de apă, de înaltă performanță, impermeabilă și respirabilă.

Descriere Produs

SurfaPaint™ AquaX este o vopsea pe bază de apă, acrilic-siliconică, care protejează și impermeabilizează suprafețele vopsite. Datorită proprietății de respingere a apei, suprafața rămâne uscată, hidrofobă și îndepărtează murdăria și praful, ceea ce face ca suprafața să rămână curată pentru o perioadă mai lungă și limitează dezvoltarea mușgaiului. Oferă o aderență foarte bună la substrat și o rezistență ridicată la radiațiile UV. SurfaPaint™ AquaX își menține finisajul pentru o perioadă îndelungată, prelungind durata de viață a suprafeței vopsite. Reflectivitatea sa ridicată îl caracterizează drept un "culoare răcoroasă".

Utilizare recomandată

Este ideal pentru suprafețele clădirilor expuse la niveluri ridicate de umiditate și condiții de mediu nefavorabile, cum ar fi zonele de coastă. Poate fi utilizat pe suprafețele exterioare (pereți, zidărie, ciment, plăci de gips-carton) și suprafețele cu umiditate ridicată.

Beneficii

- ☆ Vopsea impermeabilizantă
- ☆ Durabilitate și aderență ridicată pe suprafețele din beton
- ☆ Opacitate ridicată și finisaj satinat
- ☆ Limitează dezvoltarea mușgaiului
- ☆ Excelentă lavabilitate și rezistență la abraziune
- ☆ Vopsea pe bază de apă, fără miros și prietenoasă cu mediul

Specificatii tehnice

Type	▶	Water-based, acrylic & silicone
Color	▶	White / can be tinted in light shades
Density (EN ISO 2811-1)	▶	1.3±0.05 kg/L
pH	▶	8.1 ± 0.5
VOC (Volatile Organic Compounds)	▶	10g/L ¹
Dilution	▶	Up to 10% by volume with water
Viscosity	▶	96±10 KU
Solids (% per volume)	▶	50±5%
Drying time	▶	1-2h @ 20°C
Recoat Interval	▶	4-6h @ 20°C

¹ EU limit value (Directive 2004/42 / EC) of the product ready for use (Category A / a "matt coatings for interior walls and ceilings" Type WB): 30 g / L(2010). The maximum VOC content of this product is <10 g / L

(*) Dry to recoat time is prolonged under low temperature and high humidity

SurfaPaint™ AquaX

Vopsea acrilică pe bază de apă, de înaltă performanță, impermeabilă și respirabilă.

Pregătirea suprafeței

Toate suprafețele trebuie să fie curate, uscate și lipsite de praf, uleiuri, grăsimi și reziduuri slăbite. Substraturile noi din ciment și zidăria nouă trebuie să fie maturate timp de mai mult de 3-4 săptămâni înainte de aplicarea primerului. Substraturile cu fisuri și găuri trebuie reparate cu material de reparație adecvat. Pentru suprafețele precum zidăria, tencuiala sau orice altă suprafață pe bază de ciment, se recomandă aplicarea unui primer de impregnare SurfaMix™ P de la NanoPhos.

Instrucțiuni de aplicare

Amestecați bine înainte de utilizare. Pentru fisuri capilare de până la 0,5 mm, nu diluați. Pentru fisuri mai mari de 1 mm, acoperiți spațiul cu un chit adecvat. Dacă este necesară diluarea, adăugați până la 10% apă în volum. Temperatura de aplicare trebuie să fie între 8-35°C. Aplicați 2-3 straturi folosind o pensulă, un trafalet sau un pulverizator de bună calitate, cu un diametru al duzei de 1,4 mm sau mai mare. Nu adăugați mai mult decât este recomandat. Asigurați-vă că colțurile și marginile sunt acoperite corespunzător. Straturile suplimentare trebuie aplicate la 4-6 ore după aplicarea anterioară. Condițiile nefavorabile de aplicare pot afecta calitatea produsului. Curățarea uneltelor: Toate uneltele și echipamentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă.

Rata acoperire

10-12 m²/L, în funcție de absorbția suprafeței de aplicare (grund și două straturi).

Depozitare

Depozitați în ambalajul original închis, într-un spațiu bine ventilat, la o temperatură cuprinsă între 5°C și 35°C, departe de lumina soarelui și îngheț. Condițiile nefavorabile de depozitare pot afecta calitatea produsului.

Sanatate si siguranta

Read the label of the product before use. Safety Data Sheet is available through NanoPhos' website www.NanoPhos.com or upon request by contacting NanoPhos through email: info@NanoPhos.com or by telephone: (+30) 2292069312.

Ambalaj

Available in white

- 3L Plastic Container
- 10L Plastic Container

Other colors available upon request

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece

T (+30) 22920 69312 | F (+30) 22920 69303 | E info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

SurfaPaint™ AquaX

Vopsea acrilică pe bază de apă, de înaltă performanță, impermeabilă și respirabilă.

Base P

- 2.91L Plastic Container
- 9.70L Plastic Container

Base D

- 2.85L Plastic Container
- 9.50L Plastic Container

Disclaimer: Recomandările din Fișa Tehnică pentru utilizarea produselor NanoPhos se bazează pe cunoștințele noastre științifice, studiile de laborator și experiența pe termen lung. Informațiile furnizate trebuie considerate orientative și sunt supuse revizuirii constante, în funcție de condițiile specifice și de fiecare aplicație practică. Adecvarea produsului trebuie verificată în fiecare caz pentru utilizarea specifică, iar utilizatorul final își asumă întreaga și exclusivă responsabilitate pentru orice efecte secundare care pot apărea din utilizarea incorectă a produsului. Prezenta ediție a acestei fișe tehnice anulează automat orice ediție anterioară referitoare la același produs. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați NanoPhos: info@NanoPhos.com.

SurfaPaint™ logo is a registered trademark of NanoPhos SA

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T (+30) 22920 69312 | F (+30) 22920 69303 | E info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com