

SurfaPore™ T

Protecție împotriva petelor și impermeabilizare pentru marmură, granit și plăci din porțelan.

Descriere produs

SurfaPore™ este un material pe bază de apă, modificat cu nanoparticule mai mici decât porii suprafețelor lustruite, care pătrund și îi umplu, prevenind acumularea murdăriei. În același timp, acestea se leagă de pori și transformă suprafața în hidrofobă și oleofobă. După aplicare, particulele poluante nu mai pot pătrunde în porii suprafeței.

Utilizare recomandată

Ideal pentru impermeabilizare și protecție împotriva petelor pe suprafețe sensibile sau lustruite precum pavajul, betonul, beton amprentat, granit, marmura, gresie, faianța, travertin. Sigilează porii fără a forma un film, fiind potrivit pentru plăci din porțelan și alte suprafețe.

Beneficii

- ☆ Eficiență ridicată & bazat pe nanotehnologie
- ☆ Durabil & rezistent la raze UV
- ☆ Nu modifică aspectul natural
- ☆ Pe bază de apă și ecologic

Specificatii tehnice

Tip	▶	Suspensie apoasă
Culoare	▶	Galben transparent
Densitate	▶	1.00 ± 0.05 g/cm ³
Temperatura de aplicare	▶	De la +5°C până la +35°C
pH	▶	7.0 ± 0.5
VOC (Compusi Organici Volatili)	▶	20 g/L
Timp de curgere (Ford cup N°4)	▶	11.6 sec @ 20°C
Rezistența la pete (EN 10545-14)	▶	Class IV

Pregătirea suprafeței

Toate suprafețele trebuie să fie curate, uscate, lipsite de praf, uleiuri, săruri, grăsimi, rugină și reziduuri desprinse.

Instrucțiuni de aplicare

SurfaPore™ T poate fi aplicat cu rola, pensula sau prin pulverizare, fără diluare. După 15 minute și înainte ca SurfaPore™ T să se usuce complet, îndepărtați excesul și lustruiți folosind o lavetă umedă, apoi ștergeți cu o lavetă uscată. Pe suprafețele sensibile, reaplicați în termen de 3 ore. Efectuați un test pe o zonă mică înainte de aplicarea pe scară largă. Eficiența maximă este atinsă la 24 de ore după aplicare.

SurfaPore™ T

Protecție împotriva petelor și impermeabilizare pentru marmură, granit și plăci din porțelan.

Informații Suplimentare

Mai multe informații despre compatibilitatea SurfaPore™ T cu diferite tipuri de suprafețe sunt disponibile în broșura Marble Atlas, accesibilă pe site-ul NanoPhos: <https://nanophos.com/category/media/entypa/>.

Rata acoperire

14–20 m²/L, în funcție de gradul de absorbție al suprafeței pe care se aplică.

Depozitare

A se păstra în ambalaj bine închis, într-un spațiu bine ventilat, la o temperatură cuprinsă strict între 5° C și 35°C, ferit de razele soarelui și îngheț, pentru o perioadă de 12 luni. Condițiile necorespunzătoare de depozitare pot afecta calitatea produsului.

Sanatate si siguranta

Citiți eticheta produsului înainte de utilizare. Fișa cu date de securitate este disponibilă pe site-ul NanoPhos, www.NanoPhos.com, sau la cerere, contactând NanoPhos prin e-mail: info@NanoPhos.com sau telefonic: (+30) 2292069312.

Ambalaj disponibil

- 1L Sticlă de plastic
- 5L Canistră de plastic

Disclaimer: Recomandările din Fișa Tehnică de Date privind utilizarea produselor NanoPhos se bazează pe cunoștințele noastre științifice, studii de laborator și experiența îndelungată. Informațiile furnizate trebuie considerate ca fiind orientative și sunt supuse unei revizuirii continue în funcție de condițiile specifice și de fiecare aplicație practică. Potrivirea produsului trebuie verificată individual pentru fiecare utilizare, iar utilizatorul final poartă întreaga responsabilitate pentru orice efecte adverse care pot apărea din utilizarea necorespunzătoare a produsului. Prezenta ediție a fișei tehnice anulează automat orice versiune anterioară referitoare la același produs. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați NanoPhos: info@NanoPhos.com.

SurfaPore™ logo is a registered trademark of NanoPhos S.A.

NanoPhos

PO Box 519, Sci & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T (+30) 22920 69312 | F (+30) 22920 69303 | E info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

S.A.