

MONTO CHIT SUPERUȘOR



TIP LINIE

PREGĂTIRI, STRATURI DE BAZĂ ȘI AMORSE

CHITURI GATA DE FOLOSIRE

DESCRIERE

Chit ușor. Ideal pentru reparații rapide ale crăpăturilor, găurilor etc.
0% contracție, consistență foarte densă și capacitate mare de umplere.

UTILIZARE

Interior/Exterior

Tencuială

Beton

Căramidă

Mortare pe bază de ciment

Gips-carton

Lemn

PROPRIETĂȚI

Izolator acustic

Izolator termic

Conductivitate termică redusă

Economie de energie

Anticondens

Uscare rapidă

Rezistență la exterior

Ușor de șlefuit

Nu se desprinde de pe suprafață

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare de referință	MONTO CHIT SUPERUȘOR
Finisaj	Matt
Greutate specifică	0,65± 0,05 kg/l
Solide în volum	65± 1
Solide în greutate	45± 1
Grosime minimă recomandată	Nelimitat
Randament aproximativ per strat	În funcție de utilizarea produsului

Uscare la atingere	(20° C HR: 60%): 1h
Uscare la reaplicare	(20° C HR: 60%): 1-4h
Culoare	Alb 103

Pregătirea suprafeței

Suprafețe noi

Mortar pe bază de ciment/tencuială:

Verificați compatibilitatea chitului cu suprafața de bază.

Așteptați până la întărirea completă (cel puțin 30 de zile).

Îndepărtați orice eflorescență de pe suprafață și neutralizați suprafețele alcaline.

Pe suprafețele extrem de netede, șlefuiți ușor pentru a crea aderență.

Curățați suprafața de produse străine și/sau reziduuri.

Deschideți eventualele crăpături sau fisuri până la un strat solid, îndepărtați praful cu o perie și aplicați chit sau tencuială conform secțiunilor „Sisteme de aplicare” și „Aplicare”.

Nu aplicați straturi mai groase decât grosimea maximă recomandată.

MONTO CHIT SUPERUȘOR



Pe suprafețele extrem de friabile, înainte de aplicarea chitului, fixați suprafața cu un fixativ adecvat.

Restaurare și întreținere

Îndepărtați produsele de pe suprafață care sunt exfoliate sau în stare deteriorată și creați aderență pe suprafețele netede prin șlefuire sau alte mijloace mecanice.

Verificați aderența și tratați suprafața ca pe una nouă.

Mod de utilizare

Note de aplicare

Folosiți unelte indicate în sistemul de aplicare, curate și fără urme de rugină.

Aplicați un strat suficient pentru prima mână.

Este posibil să aplicați până la 3 sau mai multe straturi pentru a obține o grosime mai mare, de până la 15 mm.

Vopsiți după timpul de uscare indicat. Deoarece acesta depinde de umiditate, temperatură și grosimea stratului aplicat, produsul este gata pentru vopsire atunci când nu mai înfundă hârtia abrazivă în timpul șlefuirii.

Solvent pentru diluare și curățare

Apă

Mod de utilizare

Diluare aproximativă

Sistem

Proceduri în funcție de tipul suprafeței

	Grund	Intermediar	Finsiaj
Lucrări noi			
MAX	Montó Grund Universal	Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor	Vopsea Plastică Montó
STD	Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor		Vopsea Plastică Montó
Lemn			
MAX	Grund Sigilant	Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor	Vopsea Plastică Montó
STD		Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor	Vopsea Plastică Montó
Suport slab			
MAX	Montó Grund Universal	Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor	Vopsea Plastică Montó
STD	Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor		Vopsea Plastică Montó
Țesătură asfaltică			
MAX	Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor	Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor	Vopsea Plastică Montó
STD		Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor	Vopsea Plastică Montó
Vopsele vechi în stare deteriorată			
MAX	Îndepărtare + Fixativ	Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor	Vopsea Plastică Montó
STD	Îndepărtare	Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor	Vopsea Plastică Montó

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți abundent cu apă curată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu aruncați în canalizare. Păstrați produsul într-un loc uscat, ferit de intemperii, la o temperatură cuprinsă între 5 și 35°C. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță a produsului.

MONTO CHIT SUPERUȘOR



Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți abundent cu apă curată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu aruncați în canalizare. Păstrați produsul într-un loc uscat, ferit de intemperii, la o temperatură cuprinsă între 5 și 35°C. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță a produsului.

NOTĂ

Timp maxim recomandat de depozitare: 12 luni de la fabricare, în ambalajul original, perfect închis, depozitat în interior, la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C.

Informațiile prezentate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, pe teste de laborator și pe utilizarea practică în condiții specifice. Deoarece este imposibil să stabilim o descriere adecvată pentru fiecare tip și stare a suporturilor care urmează să fie vopsite, nu putem garanta reproducerea absolută în fiecare utilizare specifică.

AMBALAJ

0.75 L, 4 L



TIP LINIE

DESCRIERE

Chit ușor. Ideal pentru reparații rapide ale crăpăturilor, găurilor etc.
0% contracție, consistență foarte densă și capacitate mare de umplere.

UTILIZARE

PROPRIETĂȚI

Izolator acustic
Izolator termic
Conductivitate termică redusă
Economie de energie
Anticondens
Uscare rapidă
Rezistență la exterior
Ușor de șlefuit
Nu se desprinde de pe suprafață


CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare de referință

Finisaj	Matt
Greutate specifică	0,65± 0,05 kg/l
Solide în volum	65± 1
Solide în greutate	45± 1
Grosime minimă recomandată	Nelimitat
Randament aproximativ per strat	În funcție de utilizarea produsului

Uscare la atingere	(20°C HR: 60%): 1h
Uscare la reaplicare	(20°C HR: 60%): 1-4h
Culoare	Alb 103

MONTO CHIT SUPERUȘOR



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețe noi

Mortar pe bază de ciment/tencuială:

Verificați compatibilitatea chitului cu suprafața de bază.

Așteptați până la întărirea completă (cel puțin 30 de zile).

Îndepărtați orice eflorescență de pe suprafață și neutralizați suprafețele alcaline.

Pe suprafețele extrem de netede, șlefuiți ușor pentru a crea aderență.

Curățați suprafața de produse străine și/sau reziduuri.

Deschideți eventualele crăpături sau fisuri până la un strat solid, îndepărtați praful cu o perie și aplicați chit sau tencuială conform secțiunilor „Sisteme de aplicare” și „Aplicare”.

Nu aplicați straturi mai groase decât grosimea maximă recomandată.

Pe suprafețele extrem de friabile, înainte de aplicarea chitului, fixați suprafața cu un fixativ adecvat.

Restaurare și întreținere

Îndepărtați produsele de pe suprafață care sunt exfoliate sau în stare deteriorată și creați aderență pe suprafețele netede prin șlefuire sau alte mijloace mecanice.

Verificați aderența și tratați suprafața ca pe una nouă.

MOD DE UTILIZARE

Note de aplicare

Folosiți uneltele indicate în sistemul de aplicare, curate și fără urme de rugină.

Aplicați un strat suficient pentru prima mână.

Este posibil să aplicați până la 3 sau mai multe straturi pentru a obține o grosime mai mare, de până la 15 mm.

Vopsiți după timpul de uscare indicat. Deoarece acesta depinde de umiditate, temperatură și grosimea stratului aplicat, produsul este gata pentru vopsire atunci când nu mai înfundă hârtia abrazivă în timpul șlefuirii.

Solvent pentru diluare și curățare

Apă

Mod de utilizare

Diluție aproximativă

SISTEM

Proceduri în funcție de tipul suprafeței

	Grund	Intermediar	Finisaj
Lucrări noi			
MAX	Montó Grund Universal	Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor	Vopsea Plastică Montó
STD	Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor		Vopsea Plastică Montó
Lemn			
MAX	Selladora	Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor	Vopsea Plastică Montó
STD		Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor	Vopsea Plastică Montó
Suport slab			
MAX	Montó Grund Universal	Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor	Vopsea Plastică Montó
STD	Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor		Vopsea Plastică Montó
Țesătură asfaltică			
MAX	Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor	Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor	Vopsea Plastică Montó
STD		Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor	Vopsea Plastică Montó
Vopsele vechi în stare deteriorată			

682298


Fecha de Alta

06-09-2022

Versión

3 - 11/06/2024

MONTO CHIT SUPERUȘOR

**MAX** Îndepărtare + Fixativ

Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor

Vopsea Plastică Montó

STD Îndepărtare

Montó Chit Gata de Folosire Super Ușor

Vopsea Plastică Montó

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți abundent cu apă curată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu aruncați în canalizare. Păstrați produsul într-un loc uscat, ferit de intemperii, la o temperatură cuprinsă între 5 și 35°C. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță a produsului.

NOTĂ

AMBALAJ

0.75 L, 4 L