

VOPSEA ENAMEL PENTRU FAIANȚĂ PE BAZĂ DE POLIURETAN



TIP LINIE

VOPSEA / SISTEME TINTOMETRICE

SINTETICE METAL-LEMH

DESCRIERE PRODUS

Email poliuretanice pentru vopsirea faianței din baie și bucătărie. Finisaj lucios. Oferă un finisaj de înaltă calitate, cu duritate excelentă și rezistență la zgârieturi. Complet lavabil.

UTILIZĂRI

- Bucătării și băi din spații interioare.
- Exterior/Interior
- Faianță
- Gresie

PROPRIETATI

Rezistență ridicată
Formează un strat protector
Putere de penetrare
Autonivelant
Rezistență la zgârieturi
Rezistență puternică la factorii atmosferici
Nu crapă deloc
Nu formează bășici
Inodor după uscare
Aplicare ușoară
Lavabil

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare de referință	ALB
Finisaj	Lucios
Greutate specifică	1,04± 0,05 kg/l
Vascozitate	75 +/- 5 KU
Solide în volum	44± 1
Solide în greutate	61± 1
VOC	Cat. i/BD 600/500 (2007/2010):489,17 g/l
Rata de acoperire	12-16 m ² /L
Uscare la atingere	(20°C HR:60%):2-3h
Uscare pentru reaplicare	(20°C HR:60%):24h
Culori	Gri ceata, Turcoaz, Alb murdar, Roșu cireșiu, Bej deschis, Siena.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

French norm DTU 59.1

Suprafete noi

Restaurare și întreținere

Faianță ceramică:

1. Suprafețele ce urmează a fi vopsite trebuie să fie lipsite de produse străine și/sau reziduuri, fără grăsime și praf și complet uscate. Spălați cu apă și săpun. Nu utilizați produse de curățare pe bază de silicon sau ceară.
2. Curățați rosturile plăcilor cu o perie, apoi îndepărtați orice reziduu rămas.
3. Mătuiți plăcile pentru a îmbunătăți aderența și curățați-le cu o cârpă umedă.

VOPSEA ENAMEL GRESIE, FAIANȚĂ PE BAZĂ DE POLIURETAN



4. Îndepărtați orice urmă de reziduu și uscați suprafața cu o cârpă uscată.

MOD DE UTILIZARE

Nota de aplicare:

- Gresia/Faianța trebuie să fie lipsită de produse străine și/sau reziduuri, bine curățată, fără praf și uscată. Spălați cu apă și săpun. Nu folosiți produse de curățare pe bază de silicon sau ceară.
- Curățați rosturile plăcilor cu o perie și îndepărtați orice reziduuri rămase.
- Amestecați produsul până la omogenizare perfectă.
- Aplicați conform instrucțiunilor din tabelul de aplicare atașat.
- La aplicarea primului strat, diluați produsul în funcție de porozitatea și starea suprafeței. Finalizați cu unul sau mai multe straturi până la acoperirea completă. Aplicați produsul în straturi subțiri, distribuindu-l uniform.
- Nu aplicați pe podele sau blaturi de lucru. Nu aplicați pe suprafețe scufundate în apă.
- Nu aplicați produsul la temperaturi sub 5°C sau pe suprafețe expuse direct la soare puternic.
- Asigurați o bună ventilare a zonei în timpul uscării produsului.
- Nu aplicați când umiditatea relativă depășește 80%.
- Depozitați vopseaua într-un loc ferit de intemperii și temperaturi scăzute.
- Curățați uneltele cu solvenți imediat după utilizare.
- Luați anumite precauții în primele zile după aplicare. Nu spălați și nu atingeți suprafața până la minimum șapte zile după aplicare.
- Produs pe bază de poliuretan, poate dezvolta o ușoară îngălbenire în întuneric.
- Nu folosiți produse abrazive sau bureți aspri care ar putea zgâria stratul de email.
- Duritatea, aderența și rezistența maximă se obțin după 21 de zile.

Solvent pentru diluare și curățare

Solvent 1401

Produsul este gata de utilizare fără a fi diluat însă, se poate dilua în cazul de nevoie.

Diluantul recomandat este unul pe baza de solvent pentru utilizare în aplicații de vopsele și emailuri sintetice.

Mod de utilizare	Dilutie aproximativa
Pensulă pentru vopsit	0-10%
Trafalet	0-10%
Pistol de pulverizare	15-25%

SYSTEM

Proceduri în funcție de tipul suprafeței

	Primer	Intermedium	Finish
Faianță, Material Ceramic			
MAX HTM Lac pentru Faianța, Gresie	HTM Lac pentru Faianță, Gresie	HTM Lac pentru Faianță, Gresie	HTM Lac pentru Faianță, Gresie
STD HTM Lac pentru Faianță, Gresie			HTM Lac pentru Faianță, Gresie

SIGURANȚĂ

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți abundent cu apă curată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu aruncați în canalizare. Păstrați produsul într-un loc uscat, ferit de intemperii, la o temperatură cuprinsă între 5 și 35°C. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță a produsului.

NOTA

Timp maxim recomandat de depozitare: 24 de luni de la fabricare, în ambalajul original, perfect închis, depozitat în interior și la temperaturi cuprinse între 5° și 35°C.

Informațiile furnizate se bazează pe cunoștințele noastre actuale, testele de laborator și utilizarea practică în condiții specifice. Deoarece este imposibil să se stabilească o descriere adecvată pentru fiecare tip și stare a suprafețelor care urmează să fie vopsite, nu putem garanta o reproductibilitate absolută în fiecare utilizare specifică.

501979

Fecha de Alta

05-01-2016

Versión

5 - 19/06/2024

VOPSEA ENAMEL GRESIE, FAIANȚĂ PE BAZĂ DE POLIURETAN



AMBALAJ

0.75 L, 2.5 L