

Multiadeziv cu finisaj satinat pe bază de copolimeri acrilici și compuși poliuretanici


TIP
LI NIE
CREA
MULTISUPRAFEȚE

DESCRIERE

Finisaj satinat multiadeziv realizat cu copolimeri acrilici și compuși poliuretanici. Rezistență bună la blocare. Gata de utilizare. Fără miros.

UTILIZARE

Exterior/Interior
Gips
Piatră
Metal (după
grunduire)
Construcții
Mortare de ciment
Lemn

PROPRIETĂȚI

Putere de penetrare
Nivelare uniformă
Rezistent la apă
Menținere excelentă a luciului
Rezistență ridicată la factorii atmosferici
Formulat cu pigmenți și compuși netoxici
Capacitate bună de acoperire
Permeabil la vapori de apă
Fără miros după uscare
Aplicare ușoară
Certificare de siguranță pentru jucării conform standardului EN
71-3:2013

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare de referință	CREA ESMALTE LACA SATINADO BLANCO
Finisaj	Satin
Greutate specifică	1,26± 0,05 kg/l
Vâscozitate	20 +/- 3 PO
Solide în volum	40± 1
Solide în greutate	53± 1
VOC	Cat. d/BA 150/130 (2007/2010):130,00 g/l
Performanță aproximativă per strat	12-14 m ² /L

Uscare la atingere	(20°C HR: 60%): 1 h
Uscare la reaplicare	(20°C HR: 60%): 5-6 h
Culori	Alb Perlă, Gri Jad

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Norma franceză DTU 59.1

Suprafețe noi

Gips, ciment și derivatele acestora:

1. Așteptați până la întărirea completă.
2. Curățați eventualele eflorescențe de pe suprafață și neutralizați suprafețele alcaline. Utilizați un chit adecvat pentru a elimina defectele de pe bază.

Multiadeziv cu finisaj satinat pe bază de copolimeri acrilici și compuși poliuretani

Aplicați un fixativ sau Crea Esmalte Laca diluat.

Lemn nou:

1. Aplicați pe lemn cu un conținut de umiditate mai mic de 20%. Lemn sănătos, uscat, bine curățat de praf și grăsimi.
2. Dacă lemnul prezintă semne de îmbătrânire, trebuie mai întâi șlefuit și grunduit, iar praful trebuie îndepărtat prin periere sau alte mijloace mecanice.
3. Înainte de a aplica vopseala, grunduiți cu Crea Selladora.

Fier și derivatele acestuia:

1. Aplicați pe baze uscate, bine curățate de praf și grăsimi. Dacă prezintă semne de oxidare, rugina trebuie îndepărtată prin periere sau alte mijloace mecanice.
2. Ulterior, înainte de aplicare, grunduiți cu Crea Imprimación Antioxidante.

Metale galvanizate și metale ușoare:

1. Îndepărtați toată grosimea și verificați aderența.
2. Dacă este necesar un grund, recomandăm Crea Imprimación Multiadherente.

Restaurare și întreținere Produse derivate din gips, ciment și vopsea:

Îndepărtați produsele de pe suprafață care se exfoliază sau sunt într-o stare proastă și ridicați un dinte pe suprafețele netede prin șlefuire sau alte metode mecanice. Verificați aderența și tratați ca pe o suprafață nouă.

Lemn lăcuit sau vopsit:

1. Dacă sunt lăcuite sau vopsite cu un strat de glazură poros deschis, îndepărtați produsele străine, eliminați orice produse desprinse sau exfoliate, șlefuiți ușor, îndepărtați praful de la șlefuire și procedați ca pentru lemn nou.
2. Dacă sunt lăcuite cu lacuri cu pori închiși, șlefuiți adânc și, dacă este necesar, îndepărtați prin stripping cu metode chimice sau mecanice și procedați ca pentru lemn nou.
3. Dacă sunt lăcuite cu lacuri pe bază de celuloză sau poliuretan, îndepărtați prin stripping cu metode chimice sau mecanice și procedați ca pentru lemn nou.
4. Dacă sunt emailate cu emailuri sintetice, îndepărtați prin stripping cu metode chimice sau mecanice, șlefuiți până la lemn și procedați ca pentru lemn nou.

Fier emailat și derivate:

1. Pe vopsea în stare bună, șlefuiți pentru a deschide porii, verificând că aderența este perfectă.
2. Pe vopsea în stare proastă, îndepărtați prin metode mecanice sau chimice și procedați ca pentru o bază nouă.

Metale galvanizate și ușoare:

Îndepărtați toată grosimea și aplicați direct.

MOD DE UTILIZARE

Note de aplicare:

Amestecați produsul temeinic.

Aplicați doar pe suprafețe curate, îndepărtați orice murdărie folosind apă curată și detergenți.

Urmați indicațiile prezentate în tabelul de mai jos.

Nu aplicați produsul la temperaturi sub 5°C sau pe suprafețe expuse la soare.

Nu aplicați atunci când conținutul de umiditate este mai mare de 80%.

Solvent pentru diluare și curățare

Apă

Mod de utilizare	Diluție aproximativă
Pensulă	0-5%
Role	0-5%
Pistol Air-less	5-15%
Pistol Air-mix	5-15%
Pistol aerografic	5-15%
Turbo de joasă presiune	5-15%

Multiadeziv cu finisaj satinat pe bază de copolimeri acrilici și compuși poliuretanici

SISTEM

Proceduri în funcție de tipul suprafeței:

	Grund	Intermediar	Finisaj
Decorațiuni metalice:			
MAX	Crea Grund Antioxidant	Crea Email Lac Satinat	Crea Email Lac Satinat
STD	Crea Email Lac Satinat		Crea Email Lac Satinat
Vopsele vechi în stare proastă			
MAX	Eliminar + Fijador	Crea Email Lac Satinat	Crea Email Lac Satinat
STD	Eliminar + Crea Esmalte Laca Satinado		Crea Email Lac Satinat
Vopsea veche în stare bună			
MAX	Crea Email Lac Satinat		Crea Email Lac Satinat
STD	Crea Email Lac Satinat		Crea Email Lac Satinat
Lemn			
MAX	Crea Sigilant	Crea Email Lac Satinat	Crea Email Lac Satinat
STD	Crea Email Lac Satinat		Crea Email Lac Satinat
Fier, Oțel			
MAX	Crea Grund Antioxidant	Crea Email Lac Satinat	Crea Email Lac Satinat
STD	Crea Grund Antioxidant	Crea Email Lac Satinat	Crea Email Lac Satinat
Proiect			
MAX	Fixativ	Crea Email Lac Satinat	Crea Email Lac Satinat
STD	Crea Email Lac Satinat Diluat		Crea Email Lac Satinat
Metale galvanizate și ușoare			
MAX	Crea Grund Multiadeziv	Crea Email Lac Satinat	Crea Email Lac Satinat
STD	Crea Email Lac Satinat		Crea Email Lac Satinat

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, spălați abundent cu apă curată. Păstrați departe de copii. Nu aruncați în canalizare. Păstrați produsul într-o zonă uscată, la adăpost și la o temperatură între 5 și 35°C. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de securitate a produsului.

NOTĂ

Timpul maxim recomandat de depozitare: 24 de luni de la fabricare, în ambalajul original perfect închis, păstrat în interior și la temperaturi între 5° și 35°C. Informațiile prezentate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, teste de laborator și ținând cont de utilizarea practică în circumstanțe specifice. Deoarece este imposibil să se stabilească o descriere adecvată pentru fiecare natură și stare a suporturilor care urmează a fi vopsite, nu putem garanta reproducibilitatea absolută în fiecare utilizare specifică.

AMBALAJ

0.5 L, 2.5 L