

# MONTOSPRAY ANTIDERAPANT



TIP

EMAIL

LINIE

SPRAY MULTISUPRAFEȚE

## DESCRIERE

Spray transparent pe bază de lac acrilic modificat, cu particule antiderapante și finisaj mat. Îmbunătățește aderența și reduce riscul de alunecare pe suprafețele umede sau ude.

## UTILIZARE

Exterior/Interior

Metal

Lemn

Țesătură din asfalt

Sticlă și plăci ceramice (efectuați un test prealabil de aderență)

Granit

PVC și plastic (efectuați un test prealabil de aderență)

## PROPRIETĂȚI

Mat

Rezistent la spălare

Aplicare rapidă și ușoară

Uscare rapidă

Transparent

Aderență pe o gamă largă de suprafețe

## CARACTERISTICI TEHNICE

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Culoare de referință            | MONTOSPRAY ANTIDERAPANT             |
| Randament aproximativ per strat | În funcție de utilizarea produsului |
| Uscare la atingere              | 30min                               |
| Uscare pentru reaplicare        | 1-2h                                |
| Culoare                         | Transparent                         |

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețe noi

Lemn nou:

Suprafața trebuie să fie lipsită de produse străine și/sau reziduuri.

Aplicați pe lemn cu un conținut de umiditate mai mic de 12%.

Aplicați pe lemn sănătos, bine degresat, fără praf și uscat.

Șlefuiți și îndepărtați eventualele reziduuri de adeziv de la îmbinări și defectele de prelucrare.

Dacă lemnul prezintă semne de îmbătrânire, acesta trebuie șlefuit în prealabil, iar praful rezultat trebuie îndepărtat prin periere sau alte mijloace mecanice.

Protejați zonele pe care nu doriți să le vopsiți.

Îndepărtați, în general, produsele slab aderente sau aflate în stare deteriorată.

Fier, metale derivate și alte metale

Suprafața trebuie să fie lipsită de produse străine și/sau reziduuri.

Suprafața trebuie să fie degresată, curată și uscată.

Pe suprafețele ruginite, rugină trebuie îndepărtată prin metodele obișnuite recomandate de Montó, utilizând un inhibitor de rugină fabricat de compania noastră, care trebuie aplicat în prealabil.

Protejați zonele pe care nu doriți să le vopsiți.

Îndepărtați, în general, produsele slab aderente sau aflate în stare deteriorată.

# MONTOSPRAY ANTIDERAPANT

Lucrări (tencuială, ciment și derivate, carton):

Îndepărtați produsele străine și/sau reziduurile.

Suprafața trebuie să fie degresată, curată și uscată.

Îndepărtați eventualele eflorescențe folosind metode tradiționale.

Îndepărtați, în general, produsele slab aderente sau aflate în stare deteriorată.

Restaurare și întreținere

Lemn lăcuit sau vopsit:

Verificați întotdeauna aderența lacului sau vopselei anterioare și, în caz de îndoială, îndepărtați-le.

Dacă aveți dubii, îndepărtați lacul sau vopseaua anterioară.

Dacă în timpul întreținerii au fost utilizate produse de curățare pe bază de silikon, se recomandă lustruirea lemnului până la eliminarea completă a acestora.

Fier și derivate emailate:

1. Pe vopselele în stare bună, șlefuiți pentru a deschide porii, verificând că aderența este perfectă.

2. Pe vopselele în stare deteriorată, îndepărtați-le prin metode mecanice sau chimice și tratați suprafața ca pe una nouă.

## MOD DE UTILIZARE

Note de aplicare

Agitați energic recipientul timp de aproximativ 2 minute pentru a omogeniza perfect conținutul.

Efectuați teste de aplicare într-o zonă mai puțin vizibilă.

Protejați zonele care nu trebuie vopsite.

Aplicați de la o distanță de 25-30 cm față de suprafață, în straturi ușoare și încrucișate.

Nu aplicați produsul la temperaturi ridicate sau pe suprafețe expuse la soare puternic.

Asigurați o bună ventilație în timpul uscării.

Nu aplicați dacă umiditatea relativă depășește 80%.

Nu utilizați la temperaturi sub 15°C.

La finalizare, goliți conținutul duzei prin pulverizare cu recipientul întors invers.

Randament aproximativ per recipient de 400 ml: 1,2 - 1,6 m<sup>2</sup> (două straturi încrucișate).

Nu călcați pe suprafață înainte de 24 de ore de la aplicare.

Solvent pentru diluare și curățare

### Solvent 1406-05

#### Mod de utilizare

#### Diluare aproximativă

## Sistem

### Proceduri în funcție de tipul suprafeței

|                | Grund                   | Intermediar | Finisaj                 |
|----------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| <b>Lucrări</b> |                         |             |                         |
| <b>MAX</b>     | Montospray Antiderapant |             | Montospray Antiderapant |
| <b>STD</b>     |                         |             | Montospray Antiderapant |
| <b>Metal</b>   |                         |             |                         |
| <b>MAX</b>     | Montospray Antiderapant |             | Montospray Antiderapant |
| <b>STD</b>     |                         |             | Montospray Antiderapant |
| <b>Wood</b>    |                         |             |                         |
| <b>MAX</b>     | Montospray Antiderapant |             | Montospray Antiderapant |
| <b>STD</b>     |                         |             | Montospray Antiderapant |

## SECURITATE

504011

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

4 - 19/08/2024

# MONTOSPRAY ANTIDERAPANT

**MONTÓ**  
profesional

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți abundent cu apă curată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu aruncați în canalizare. Păstrați produsul într-un loc uscat, ferit de intemperii, la o temperatură cuprinsă între 5 și 35°C. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță a produsului.

## NOTĂ

Timp maxim recomandat de depozitare: 48 de luni de la fabricare, în ambalajul original, perfect închis, depozitat în interior, la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C.

Informațiile prezentate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, pe teste de laborator și pe utilizarea practică în condiții specifice. Deoarece este imposibil să stabilim o descriere adecvată pentru fiecare tip și stare a suporturilor care urmează să fie vopsite, nu putem garanta reproducerea absolută în fiecare utilizare specifică.

## AMBALAJ

0.4 L