



TIP LINIE

EMAILURI / SISTEME TINTOMETRICE

POLIURETANI MULTISUPORT

DESCRIERE

Email super acrilic-poliuretan bicomponent, reticulat cu poliuretan alifatic, care îndeplinește cele mai exigente standarde de decorare. Acest produs contribuie la certificările LEED®, BREEAM® și VERDE.

UTILIZARE

Exterior/Interior

Ciment

Fier galvanizat

PVC

Lemn

Metal

Ceramică

Plăci ceramice (efectuați un test prealabil de aderență)

PROPRIETĂȚI

Aderență excelentă

Nu îngălbenesc

Aplicare optimă

Nu crapă

Durabilitate ridicată

Elasticitate

Fără miros după uscare

Rezistență la frecare și impact

Protejează suprafețele lăcuite de factorii atmosferici

Culori și luciu nealterate pe termen lung

Soliditate maximă a culorilor la lumină și în exterior

Produs multifuncțional

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare de referință	ACRIPOL SATINAT ALB
Raport de amestec	4 (Acripol) : 1 (Catalizator) în volum
Finisaj	Satin
Greutate specifică	1,24± 0,05 kg/l
Vâscozitate	90 +/- 5 KU
Solide în volum	50± 1
Solide în greutate	65± 1
VOC	Cat. j/BD 550/500 (2007/2010):473,65 g/l
Randament aproximativ per strat	10-15 m ² /L

Uscare la atingere	(20°C HR: 60%):20-30min
Uscare la reaplicare	(20°C HR: 60%): < 24h
Culori	White, BL, IN, TR Montomix System

SURFACE PREPARING

Fecha de Alta

10-03-2016

Versión

7 - 06/05/2024

Suprafețe noi

În general:

Aplicați pe suprafețe reparate, netede, fără grăsimi și materiale străine.

Îndepărtați în mod special grăsimile și materialele străine. Eliminați praful.

În special:

Fier și derivați:

Suprafețe noi

Fier și derivați:

Îndepărtați rugina și tratați suprafața cu grunduri recomandate, conform specificațiilor tehnice.

Pentru decorare, baza trebuie să fie curată, uscată, fără produse străine și/sau reziduuri, fără grăsimi și praf.

Dacă există urme de rugină, aceasta trebuie îndepărtată prin răzuire sau alte metode mecanice.

Se poate folosi Oxifin (consultați fișa tehnică).

Lemn nou:

Baza trebuie să fie curată, fără produse străine și/sau reziduuri.

Aplicați pe lemn cu un conținut de umiditate sub 20%.

Aplicați pe lemn sănătos, uscat, fără grăsimi și praf.

Șlefuiți pentru a elimina urmele de lipici din îmbinări și defectele de frezare.

Dacă lemnul prezintă semne de îmbătrânire, acesta trebuie mai întâi șlefuit, grunduit și curățat de praf prin periere sau alte metode mecanice.

În acest caz, grundul cel mai potrivit este GAMA MONTOPOL.

Tencuieli (gips, ciment și derivați):

Tratați suprafața în mod obișnuit, îndepărtând sărurile, excesul de umiditate și eflorescențele.

Îndepărtați produsele străine și/sau reziduurile.

Restaurare și întreținere

Fier și derivați emailați:

Pe vopseaua în stare bună, șlefuiți pentru a deschide porii, verificând că aderența este perfectă.

Pe vopseaua în stare proastă, îndepărtați vopseaua prin mijloace mecanice sau chimice și tratați suprafața ca pe una nouă.

Lemn lăcuit sau vopsit:

Dacă lemnul a fost lăcuit cu Montoxyl Color (cod 1300): îndepărtați produsele străine, eliminați orice lac desprins sau exfoliat, șlefuiți ușor, îndepărtați praful rezultat și tratați ca pe un lemn nou.

Dacă a fost lăcuit sau emailat, îndepărtați stratul vechi folosind Quitamont Universal (cod 3510) sau prin mijloace mecanice și tratați ca pe un lemn nou.

Lucrări de construcție (tencuială, ciment și derivați):

Pe vopseaua în stare bună, șlefuiți pentru a deschide porii, verificând că aderența este perfectă.

Pe vopseaua în stare proastă sau vulnerabilă la atacul produsului, îndepărtați prin mijloace mecanice sau chimice și tratați suprafața ca pe una nouă.

MOD DE UTILIZARE

Compuneți culoarea conform instrucțiunilor Sistema Montomix pentru partea de Acripol.

Când sunteți pregătit pentru vopsire, adăugați catalizatorul Acripol. Amestecați bine produsul până la omogenizare perfectă.

Aplicați pe suprafețe curate și uscate, eliminând orice reziduuri cu degresanți sau detergenți și apă curată.

Nu aplicați produsul la temperaturi ridicate sau pe suprafețe expuse la soare puternic.

Asigurați o ventilație adecvată în timpul uscării.

Nu aplicați dacă umiditatea relativă depășește 80%.

Datorită varietății largi de suporturi, pentru aplicațiile directe pe suprafețe problematice, se recomandă efectuarea unor teste de aderență înainte de aplicare.

Dacă se detectează o aderență slabă, aplicați un grund recomandat, conform tabelului atașat.

Ca măsură preventivă, se recomandă aplicarea unui grund adecvat specificat în tabelul atașat.

Pe plăci ceramice și suprafețe din ceramică, efectuați teste de aderență. Se recomandă deschiderea porilor utilizând acid clorhidric.

Solvent pentru diluare și curățare

Disolvente 1410

Mod de utilizare

Diluare aproximativă

Pensulă

Trafaleț

SISTEM

Proceduri în funcție de tipul suprafeței

	Grund	Intermediar	Finisaj
Wood			

Fecha de Alta

10-03-2016

Versión

7 - 06/05/2024

MAX	Gamă Montopol Grund	Gama Montopol Fondo	Acripol Satinat
STD	Gamă Montopol Grund		Acripol Satinat

Iron, steel,

MAX	Impripol sau Impriepox	Impripol sau Impriepox	Acripol Satinat
STD	Impripol sau Impriepox		Acripol Satinat

Galvanised iron

MAX	Impripol sau Impriepox	Impripol sau Impriepox	Acripol Satinat
STD	Acripol Satinat		Acripol Satinat

Tiles, Ceramic Material

MAX	Grund epoxidic pentru pardoseli	Acripol Satinat	Acripol Satinat
STD			

Project

MAX	Acripol Satinat	Acripol Satinat	Acripol Satinat
STD	Acripol Satinat		Acripol Satinat

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, spălați abundent cu apă curată. Țineți departe de copii. Nu aruncați în canalizare. Păstrați produsul într-un loc uscat, ferit de intemperii, la o temperatură între 5 și 35°C. Pentru mai multe informații, consultați fișa de siguranță a produsului.

NOTĂ

Timpul maxim recomandat de depozitare: 12 luni de la fabricare, în ambalajul original, perfect închis, păstrat în interior la temperaturi cuprinse între 5° și 35°C.

Informațiile prezentate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, pe testele de laborator și pe utilizarea practică în condiții specifice. Deoarece este imposibil să stabilim o descriere adecvată pentru fiecare tip și stare a suprafețelor ce urmează a fi vopsite, nu putem garanta reproducerea absolută în fiecare utilizare specifică.

AMBALAJ

0.6 L, 3.2 L