

VOPSEA CU ASPECT DE LEMN PENTRU LEMN, PLASTIC SI METAL

**TIP
LINIE****VOPSEA
SINTETICE METAL-LEMN****DESCRIERE PRODUS**

Vopsea cu conținut ridicat de solide, având proprietăți anti-rugină. Recomandat pentru utilizare în sisteme alchidice pe oțel, lemn sau zidărie. Pentru a evidenția bine fibra lemnului, folosiți pensule late, adecvate suprafeței de vopsit. Fibra va fi mai bine definită dacă lungimea periilor este neregulată.

UTILIZARE

Exterior/Interior
Lemn masiv și furnir
Metal (după aplicarea unui grund)
Pentru aplicarea pe fier galvanizat, consultați departamentul tehnic.

PROPRIETATI

Aplicare ușoară cu pensula
Rezistență ridicată
Formează un strat protector
Autonivelant
Rezistență puternică la factorii atmosferici
Conține pigmenți micronici cu protecție UV
Permite obținerea unor efecte decorative diferite în funcție de metoda de aplicare
Nu crapă deloc
Nu formează bășici
Permite permeabilitatea la vaporii de apă
Inodor după uscare
Proprietăți anti-rugină
Aplicare ușoară
Putere mare de acoperire

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare de referinta	LAC EFECT LEMN MAHON
Finisaj	Satinat
Greutate specifica	1,14± 0,05 kg/l
Vascozitate	10 +/- 3 PO
Solide in volum	52± 1
Solide in greutate	67± 1
VOC	Cat. i/BD 600/500 (2007/2010):410,85 g/l
Rata de acoperire	8-12 m²/L
Uscare la atingere	(20°C HR:60%):6-8 h
Uscare pentru reaplicare	(20°C HR:60%):24h
Culori	Stejar, Nuc.
Clasificare	AFNOR: NFT. 36005 Famille I Classe 4a

PREGATIREA SUPRAFETEI

VOPSEA CU ASPECT DE LEMN



Suprafete noi

Lemn nou:

Suportul trebuie să fie lipsit de produse străine și/sau reziduuri.

Aplicarea se face pe lemn cu un conținut de umiditate sub 20%.

Aplicarea se face pe lemn sănătos, bine degresat, fără praf și impurități.

Se șlefuieste și se elimină eventualele resturi de adeziv din îmbinări și defectele rezultate în urma prelucrării.

Dacă lemnul prezintă semne de îmbătrânire, acesta trebuie șlefuit, imprimat și curățat de praf prin periere sau alte mijloace mecanice.

În acest caz, grundul cel mai potrivit este Selladora Sellalux.

Fier și derivate:

Pentru protejarea suportului înainte de decorare, trebuie tratat cu un grund adecvat (familia 6), conform specificațiilor din fișa tehnică.

Pentru decorare, suportul trebuie să fie lipsit de produse străine și/sau reziduuri, bine degresat și fără praf uscat. Dacă prezintă semne de oxidare, rugina trebuie eliminată prin periere sau alte mijloace mecanice. De asemenea, se poate folosi Oxifin (a se consulta lista de credite).

Lucrări (tencuială, ciment și derivate):

Aceste suporturi trebuie tratate în mod obișnuit, eliminând salpetrul, excesul de umiditate și eflorescențele.

Eliminarea produselor străine și/sau a reziduurilor.

După uscare, se aplică un strat de grund Sellalux Primer.

Restaurare și întreținere

Lemn lăcuit sau vopsit:

- Dacă au fost lăcuite cu Montoxyl color (cod. 1300): se elimină produsele străine, se îndepărtează zonele slab aderente sau deteriorate, se șlefuieste ușor, se elimină praful rezultat din șlefuire și se tratează ca lemn nou.

Dacă au fost lăcuite, se îndepărtează prin decapare cu Universal Quitamont (cod. 3510) sau prin mijloace mecanice și se tratează ca lemn nou.

Dacă au fost emailate cu email sintetic (Montosintetic (cod. 2020, cod. 2024), Salt Marsh (cod. 2010, cod. 2014), Luxatín (cod. 2028) sau similare), se deschide porul prin șlefuire, se elimină praful rezultat și se tratează ca lemn nou.

Fier emailat și derivatele sale:

Pe vopsele în stare bună: se șlefuieste pentru a deschide porii, verificând ca aderența să fie perfectă.

Pe vopsele deteriorate: se îndepărtează prin mijloace mecanice sau chimice și se tratează ca un suport nou.

Note de aplicare

Amestecați produsul până la omogenizarea perfectă.

Aplicați conform normelor indicate în imaginea atașată privind aplicarea.

În cazul lemnului nou, aplicați în prealabil Anticarcómas Klearxyl Di (cod. 501377) dacă se dorește o protecție preventivă împotriva ciupercilor sau bacteriilor.

Nu aplicați produsul la temperaturi extreme și nici pe suprafețe expuse la o insolație puternică.

Mentineți condiții bune de ventilație în timpul uscării.

Nu aplicați produsul la umidități relative mai mari de 80%.

Aplicați un strat generos și utilizați pensula pentru a distribui uniform.

Pentru a accentua mai bine diferențele dintre fibrele lemnului, se recomandă tăierea neuniformă a firelor pensulei la diferite lungimi.

Se pot obține rezultate excelente și folosind blocul special pentru imitarea texturii lemnului.

Alegeți lățimea pensulei în funcție de suprafața ce urmează a fi vopsită. Cu cât pensula este mai lată, cu atât efectele vor fi mai bune.

Înainte de a începe lucrul, decideți direcția în care doriți să creați fibra lemnului și aplicați produsul dintr-o singură mișcare sau în două treceri. Pentru a evita apariția petelor, realizați mișcarea într-un mod continuu și ondulat.

Perioada de retușare este de 10-15 minute, în funcție de temperatură.

Nu este recomandată utilizarea rolor pentru crearea acestui efect, dar poate fi necesară aplicarea primului strat cu un trafalet pentru pregătirea anumitor suprafețe, iar al doilea strat să fie aplicat cu pensula.

Solvent pentru diluare și curățare

Solvent 1401

Way of use

Flat brush

Aproximate dilution

0-5%

VOPSEA CU ASPECT DE LEMN



SYSTEM

Proceduri în funcție de tipul suprafeței

	Primer	Intermedium	Finish
Metal			
MAX			
STD	Impriepox M10, Impripol, Impr. Antioxidante, Minio Blanco, Montoprimer	Impriepox M10, Impripol, Impr. Antioxidante, Minio blanco, Montoprimer	Esmalte Imitación Madera
Wood			
MAX			
	Anticarcomas Klearxyl Di (Biocida)	Selladora Sellalux o Selladora Acqua Blanca	Esmalte Imitación Madera
STD			
		Selladora Sellalux o Selladora Acqua Blanca	Esmalte Imitación Madera
Work indoors / outdoors			
MAX			
STD			
	Selladora Sellalux o Selladora Acqua Blanca	Selladora Sellalux o Selladora Acqua Blanca	Esmalte Imitación Madera

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți abundant cu apă curată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu aruncați în canalizare. Păstrați produsul într-un loc uscat, ferit de intemperii, la o temperatură cuprinsă între 5 și 35°C. Pentru mai multe informații, consultați fișa de siguranță a produsului.

NOTA

Timp maxim recomandat de depozitare: 24 de luni de la fabricare, în ambalajul original, perfect închis, depozitat în interior, la temperaturi cuprinse între 5° și 35°C.

Informațiile prezentate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, pe testele de laborator și pe utilizarea practică în condiții specifice. Deoarece este imposibil să stabilim o descriere adecvată pentru fiecare tip și stare a suprafețelor ce urmează a fi vopsite, nu putem garanta reproducerea absolută a rezultatelor în fiecare utilizare specifică.

AMBALAJ

0.5 L